


静牙



2011000425Z



(2011)国认监认字(043)号



检测  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

报告编号：201210769

送检单位名称：乐金华奥斯贸易（上海）有限公司

产品名称型号：PVC地板 LG 20000mm×2000mm×2.3mm

检 验 类 别：委托检验

*NFTC*


国家防火建筑材料质量监督检验中心

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

报告编号: 201210769

共 3 页 第 1 页

产品名称	PVC地板	型号规格	LG 20000mm×2000mm×2.3mm
委托单位	乐金华奥斯贸易(上海)有限公司	商 标	/
标 示 生产单位	乐金华奥斯贸易(上海)有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	乐金华奥斯贸易(上海)有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2012.05.02
检验地点	本中心	检验日期	2012.06.04~2012.06.11
样品数量	2m <sup>2</sup>	样品编号	201211823
检验依据	GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 (C <sub>f1</sub> 级)		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验, 该制品燃烧性能符合C<sub>f1</sub>级的规定要求, 附加分级符合s1, t0级的规定要求。</p> <p style="text-align: center;">按GB 8624-2006判定, 该制品燃烧性能达到C<sub>f1</sub>-s1, t0级。(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期: 2012年6月27日</p> </div>		
备注			

批准:

丁敏

审核:

[Handwritten Signature]

编制:

刘松林

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

报告编号：201210769

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	标 准 要 求		检 验 结 果	结 论
1	燃烧长度 $F_s$ , mm	GB/T 8626-2007	$C_{f1}$	$\leq 150$	80	合格
2	临界辐射通量 $CHF$ , kW/m <sup>2</sup>	GB/T 11785-2005		$\geq 4.5$	6.2	合格
3	产烟量, % min	GB/T 11785-2005	s1	$\leq 750$	130	合格
4	产烟毒性, 级	GB/T 20285-2006	t0	达到ZA <sub>1</sub>	ZA <sub>1</sub>	合格
	以	下	空		白	
备注						

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

报告编号: 201210769

共 3 页 第 3 页

标 示 生产单位	乐金华奥斯贸易（上海）有限公司		
地 址	上海市长宁区长宁路1027号兆丰广场30层		
邮政编码	200050		
联系电话	021-52416600-234	传 真	021-52416329

**产品说明:**

该制品由聚氯乙烯、可塑剂、稳定剂、添加剂、混合料、颜料等组成。

(以上信息由送检单位提供)

GB/T 20285试件按标准规定制样，其它试件厚度为该制品实际厚度2.3mm。

GB/T 11785

试验前

试验后



<b>备注</b>	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
-----------	--

# 检验报告

## Test Report

No:SL626-120011.

样品名称 LG静雅

委托单位 乐金华奥斯贸易（上海）有限公司

生产单位 韩国LG

检验类别 普通送样

国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center  
for Building and Engineering Materials

## 国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	LG静雅		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	2.3*2000*20000(mm), FB, G, 玻璃纤维基材发泡地板		商标	----
委托单位名称	乐金华奥斯贸易(上海)有限公司			
生产单位名称	韩国LG			
委托单编号	SL626-120003	送样日期	2012年4月28日	
委托日期	2012年4月28日			
生产日期	2012-3-16	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	2m <sup>2</sup>	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	GB/T11982.1-2005《聚氯乙烯卷材地板 第1部分:带基材的聚氯乙烯卷材地板》、JC/T1050-2007《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》			
检验日期	2012年5月3日~2012年8月9日			
检验结论	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为第2页所检项目合格(不包括单位面积质量和防滑性能)。  <div style="text-align: right;">                     检验机构(盖章)                      签发日期:2012年8月16日                 </div>			
委托单位通讯资料	地址	上海长宁区长宁路1027号30层		
	邮政编码	200050	电话	52416600
备注	1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。			

批准:

*郭青*

审核:

*张丽*

主检:

*高序*



## 国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	总厚度, mm	2.15~2.48	2.40	合格
2	耐磨性, 转	≥1500	>10000	合格
3	单位面积质量, g/m <sup>2</sup>	----	1917	----
4	残余凹陷, mm	≤0.35	0.29	合格
5	色牢度, 级	≥3	4	合格
6	纵向加热尺寸变化率, %	≤0.40	0.03	合格
7	横向加热尺寸变化率, %	≤0.40	0.02	合格
8	加热翘曲, mm	≤8	1	合格
9	纵向抗剥离力, N/50mm	平均值≥50 单个值≥40	平均值: 52 单个值: 51	合格
10	横向抗剥离力, N/50mm	平均值≥50 单个值≥40	平均值: 51 单个值: 50	合格
11	防滑性能(防滑系数)	----	干态: 0.49 湿态: 0.82	----
12	挥发物限量, g/m <sup>2</sup>	≤75	5.3	合格
13	可溶性铅, mg/m <sup>2</sup>	≤20	1.2	合格
14	可溶性镉, mg/m <sup>2</sup>	≤20	1.9	合格
15	氯乙烯单体, mg/kg	≤5	未检出	合格
说 明	1、氯乙烯单体最低检出限为0.2mg/kg。 2、委托方未提供单位面积质量公称值，故仅提供实测数据。			